

次世代水性蛍光塗料新登場！

アクリルウレタン樹脂系水性蛍光塗料

ネオンシヤイン

水性塗料なので
環境にやさしい



耐候性が良く
屋内外で使用可能



乾燥性が良く
作業しやすい



縁石、壁面、橋脚、施設・工場等内の危険箇所表示
マーキングなどにお使いいただけます。

9 colors

レモン

イエロー

オレンジ

レッド

ピンク

マゼンタ

ブルー

グリーン

ホワイト

NET

1kg

4kg

16kg

塗料性状

	ネオンシャイン	ネオンシャイン クリヤー
樹脂系	アクリルウレタン樹脂	アクリルシリコン樹脂
容姿	一液性	一液性
加熱残分 (%)	56	41
粘度 (25°C)	95KU	80KU
密度 (23°C)	1.12	1.05
危険物分類	非危険物	非危険物

塗装基準

		ネオンシャイン	ネオンシャイン クリヤー
塗装方法		刷毛、ローラー、吹き付け	刷毛、ローラー、吹き付け
乾燥時間 (20°C)	指触	20分	20分
	半硬化	1時間	1時間
標準使用量 (kg/m ² /回)		0.12	0.11
標準膜厚 (μm)		80	30
希釈剤		水道水	水道水
希釈率 (%)		0~10 (刷毛・ローラー) 10~20 (吹き付け)	5~10 (刷毛・ローラー) 10~20 (吹き付け)

塗料仕様

コンクリート面

工程	商品名	塗回数	色相	混合比率 (重量比)	希釈率 (重量比)	塗装方法	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20°C)
素地調整	砂塵、セメント粉末、ゴミ、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、サンドペーパー、ウエス、シンナーなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。							乾燥後
シーラー	SH水性シーラー	1~2	ホワイ	-	0~3	刷毛 ローラー	0.18~0.20	2時間以上
蛍光塗装	ネオンシャイン	2	各色	-	0~10	刷毛 ローラー	0.11~0.13	2時間以上
クリヤー	ネオンシャイン クリヤー	1	-	-	5~10	刷毛 ローラー	0.10~0.13	2時間以上

- ◎注意事項
- ・塗料は内容物が均一になるように攪拌して使用してください。
 - ・塗装場所の気温や被塗装物温度が5°C以下、湿度85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生じることがありますので、塗装を避けてください。
 - ・外部の塗装で降雨、降雪の恐れのある場合及び強風時には塗装を避けてください。
 - ・仕上がりムラの原因となりますので、SH水性シーラーは均一に、また、被塗物の色を隠すまで塗ってください。