

蛍光塗装

適用部位：ヘリサイン

シンロイヒ株式会社
鎌倉市台2-19-12
TEL0467(43)2121

仕上げの種類	蛍光塗装
塗装略号	—
素材の種類	コンクリート
旧塗膜の種類	—

ルミノヘリサインアクア

1. 塗装場所 現地

2. 使用材料一覧表

	塗料名	商品名	希釈シンナー
1	水系二液オールインワンシーラー	マイティー万能水性シーラー ★	水道水
2	アクリルシリコン系エマルジョン塗料	ルミノヘリサインアクア	水道水
3	アクリルシリコン系エマルジョン塗料	ルミノヘリサインアクア クリヤー	水道水

3. 塗装仕様

工程	商品名	塗回数	色相	混合比率 (重量比)	希釈率 (重量比)	塗装方法	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
素地調整	砂塵、セメント粉末、ゴミ、油脂分等の付着物をワイヤーブラシ、サンドペーパー、ウエス、シンナーなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。							乾燥後 4時間以上 7日以内
シーラー	マイティー万能 水性シーラー	1	白	主剤 14 硬化剤 1	0~10	刷毛 ローラー	0.10~0.12	
背景 上塗り	ルミノヘリサインアクア	2	蛍光 グリーン	—	0~5	刷毛 ローラー	0.13~0.15	
文字部分 上塗り	ルミノヘリサインアクア	2	蛍光 イエロー	—	0~5	刷毛 ローラー	0.13~0.15	
クリヤー	ルミノヘリサインアクア クリヤー	1	—	—	5~10	刷毛 ローラー	0.10~0.13	2時間以上

注意：・塗装する際は必ず塗装前に密着試験を行って付着性をご確認してから塗装してください。
・素材または既設塗装面により付着性が良くない場合があります。
・電動・手動工具で必ずカビ、藻や脆弱部を取り除いてください。

◇標準使用量は、被塗物の形状や、塗装方法・環境などによって、増減することがあります。
★印は大日本塗料株式会社の製品です。

4. 塗装上の要点

- ① マイティー万能水性シーラーは硬化剤混合後30分間放置してからご使用ください。
- ② 塗料は内容物が均一になるように攪拌して使用してください。
- ③ 塗料の混合は重量比です。
- ④ 汚れ、傷などにより補修塗りが必要な場合、使用塗料の控えを必ず取っておき、同一塗料、同一塗装方法で補修塗装をしてください。
☆商品の使用に際しては、カタログ、説明書などを参照ください。

5. 注意事項

- ① 屋上などを塗装する場合、被塗面の状況により塗装できない場合があります。その時は別途ご相談ください。
- ② 塗装場所の気温や被塗物温度が5℃以下、湿度85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生じることがありますので、塗装を避けてください。
- ③ 外部の塗装で降雨、降雪の恐れのある場合及び強風時は塗装を避けてください。
- ④ コンクリート施工後、一般に3週間以上表面アルカリ度がpH10.0以下含水率が10%以下になるまで乾燥してください。