

適用部位：屋上ヘリサイン

シンロイヒ株式会社

鎌倉市台2-19-12

Tel 0467(43)2121

仕上げの種類	蛍光塗装
塗 装 略 号	—
素材の種類	ウレタン防水塗膜
旧塗膜の種類	—

ルミノヘリサイン

1. 塗装場所 現地

2. 使用材料一覧表

	塗 料 名	商 品 名	希釈シンナー
1	ポリウレタン樹脂系シーラー	プラシールプライマー ★	プラシールシンナー ★
2	アクリルウレタン樹脂塗料	ルミノヘリサイン	ルミノヘリサインシンナー
3	非黄変型アクリルウレタン樹脂塗料	ルミノヘリサイン クリヤー	ルミノヘリサインシンナー

3. 塗装仕様

工 程	商 品 名	塗 回 数	色 相	混合比率 (重量比)	希釈率 (重量比)	塗装方法	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
素地調整	手動・電動工具を用いケレン後、ゴミ、水分などをウエス、シンナーなどで除去し、乾燥した 清浄な面とする。							乾燥後
シーラー	プラシール プライマー	1	ホワイト	主剤 100 硬化剤 33	5～10	刷 毛 ローラー	0.13～0.16	24時間以上 7日以内
下塗り	ルミノヘリサイン	1	下塗 グリーン	主剤 95 硬化剤 5	0～10	刷 毛 ローラー	0.13～0.15	2時間以上 7日以内
中塗り	ルミノヘリサイン	2	蛍光 グリーン	主剤 95 硬化剤 5	0～10	刷 毛 ローラー	0.13～0.15	2時間以上 7日以内
文字部分 下塗り	ルミノヘリサイン	1	下塗 イエロー	主剤 95 硬化剤 5	0～10	刷 毛 ローラー	0.13～0.15	2時間以上 7日以内
文字部分 中塗り	ルミノヘリサイン	2	蛍光 イエロー	主剤 95 硬化剤 5	0～10	刷 毛 ローラー	0.13～0.15	16時間以上※ 7日以内
上塗り	ルミノヘリサイン クリヤー	1	—	主剤 75 硬化剤 25	0～10	刷 毛 ローラー	0.12～0.13	24時間以上

注意：①ウレタン防水塗膜には様々な種類があり通常仕様書は、部材・塗板等にて密着確認をしてから提出となりますが、本仕様書は実際の密着テストしておりません。従いまして本仕様書は確定したものではありません。

②付着性強化のため、素地調整の工程にケレン(目荒し)の作業を入れています。

③屋上ヘリサインに塗装する際は必ず塗装前に密着試験を行って付着性をご確認してから塗装してください。

◇標準使用量は、被塗物の形状や、塗装方法・環境などによって増減することがあります。

★印は大日本塗料株式会社の製品です。

※同一塗料を塗り重ねる場合は2時間(20℃)で塗装可能です。

但し中塗りとクリヤーの間隔は16時間(20℃)以上取って下さい。

4. 塗装上の要点

①塗料は内容物が均一になるように攪拌して使用してください。

②塗料の薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がりが不足となりますので注意してください。

③塗料の混合は重量比です。

☆商品の使用に際してはカタログ、説明書などを参照ください。

5. 注意事項

①塗装場所の気温や被塗物温度が5℃以下、湿度85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生じることがありますので、塗装を避けてください。

②外部の塗装で降雨、降雪の恐れがある場合及び強風時は塗装を避けてください。

③塗装時や、塗料の扱い時は換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。