

ノンスリップクリヤー塗料

グリップペイントNEO



透明タイプの滑り止め塗料登場！

特長


- ・ **下地の色や意匠性を活かしたまま滑り止め**にすることが可能！
- ・ **鉄板やタイル、御影石など多様な下地に密着！**

動画はこちら→




適用下地


※塗料を吸い込みやすい素材の場合、仕上がりにムラが出る可能性があります。




コンクリート




金属



タイル




大理石



御影石

- ・ 適用場所：滑りやすい場所の滑り止めに！
- ・ 容量：1kg、4kg
- ・ 色：透明（ツヤあり）
- ・ 施工面積：約 8 m² / kg
- ・ 滑り抵抗係数 C.S.R. 0.8以上（乾燥面、湿潤面）
- ・ 滑り抵抗値 BPN 87（湿潤面）

塗装見本



中毛ローラー塗装



刷毛塗装

 **シンロイヒ株式会社**

塗料性状

	主剤	硬化剤
樹脂系	アクリルシリコン樹脂系	－
塗料区分	溶剤系	溶剤系
加熱残分(%)	42±3%	45±3%
粘度(25℃)	70±5KU	－
配合比率	主剤：硬化剤＝80：20	
危険物品名	第四類 第二石油類	
危険等級	III	
有機溶剤区分	第二種有機溶剤含有物	

塗装基準

		グリップペイントNEO
塗装方法		刷毛、中毛ローラー
乾燥時間 20℃	指触	30分
	硬化	24時間
塗装回数		1
標準使用量(kg/㎡)		0.11～0.13
希釈率		無希釈
歩行可能時間(20℃)		3時間後（軽歩行） それ以上の歩行頻度は 24時間後

塗料仕様

工 程	商 品 名	塗 回 数	色 相	混合比率 (重量比)	希釈率 (重量比)	塗装方法	標準使用量 (kg/㎡/回)	塗装間隔 (20℃)
素地調整	コンクリートの場合：砂塵、セメント粉末、ゴミ、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、サンドペーパー、ウエス、シンナーなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。 金属の場合：1. サンドペーパーは＃240以下で素面をよく目荒らしする。2. ゴミ、油脂分などの付着物をウエス、シンナーなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。 無機物（タイル、御影石など）の場合：ゴミ、油脂分などの付着物をウエス、シンナーなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。							乾燥後
上塗り	グリップペイント NEO	1	透明	80：20	－	刷 毛 ローラー	0.11～0.13	3時間以上

- ◎注意事項
- ・ 軽歩行可能時間は20℃の場合で塗装後3時間以上です。ただし、塗装後8時間は雨水等で濡れないようにしてください。
 - ・ 素材の温度が5℃以下もしくは40℃以上の場合、性能が低下するおそれがある為、塗装を避けてください。
 - ・ 塗装する際は必ず塗装前に密着試験を行って付着性をご確認してから塗装してください。
 - ・ 塗装中及び養生中は床面の通風をよくしてください。
 - ・ 塗料は内容物が均一になるように攪拌して使用してください。
 - ・ 硬化剤に骨材が添加されておりますので、缶を事前によく振ってください。
 - ・ 湿度85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生じることがありますので、塗装を避けてください。
 - ・ 外部の塗装で降雨、降雪の恐れのある場合及び強風時には塗装を避けてください。
 - ・ 塗装時や、塗料の扱い時は換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。

製造元



〒247-8550 神奈川県鎌倉市 2-19-12 TEL 0467-43-7755
〒541-0046 大阪府中央区平野町 4-2-3 TEL 06-6266-3160

お問い合わせは